

naturbo Lehmfarbe naturweiß

Datenblatt

Artikel-Nummer 8770-00 (12 kg Eimer)
8740-00 (6 kg Eimer)

Allgemeines

Produkt Grundfarbe zum Anmischen der naturbo-Farbpalette in den Helligkeitsstufen 1 – 3 mit naturbo-Farbpigmenten als Trockenpulver zum Anrühren mit Wasser

Eigenschaften Hohe Deckkraft, naturweiß, abtönbar, sehr wischfest, geruchsneutral, diffusionsoffen, baubiologisch und ökologisch hochwertig, besteht aus natürlichen Rohstoffen, frei von Emissionen, hochviskos, elastisch, festkörperreich, nur für Innenräume

Zusammensetzung 45% reinstes Kaolin (Tonmineral, natürliches Weißpigment, Füllstoff), helle Tonerde, Dolomit-Mehl, pflanzliches Polysaccharid, Methylcellulose

Kennzeichnung VOC-Richtlinie: EU Grenzwert: (Kat a/Wb) 30g/l VOC. Dieses Produkt enthält keine VOCs

Anwendungsbereich Zum Färben oder Abtönen von naturbo Lehm-Finishputzflächen

Bedarf ca. 150 g/m² bei einem Auftrag
(= ca. 80 m² /12 kg Eimer oder ca. 40 m² /6 kg Eimer)

Verarbeitung

Voraussetzungen Die Farbe kann erst aufgebracht werden, wenn der *naturbo Lehm-Finishputz* vollkommen durchgetrocknet ist. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen.

Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 10° C liegen (betrifft Wand-, Material- und Lufttemperatur). Für Verarbeitung und Trocknungsprozess ist eine gute Belüftung notwendig. Bei der Verarbeitung muss stets auf sauberes Werkzeug geachtet werden.

Ansetzen naturbo-Farbpigment in der richtigen Dosierung (siehe Mischtablette) der *naturbo Lehmfarbe* zugeben. Anschließend Pigment und *naturbo Lehmfarbe naturweiß* in trockenem Zustand gründlich durchmischen. 11 Liter sauberes Wasser in einen sauberen Eimer füllen und 12 kg *naturbo Lehmfarbe* unterrühren (alternativ in 5,5 l sauberes Wasser 6 kg *naturbo Lehmfarbe* unterrühren). Mit Quirl kräftig mindestens 5 Minuten lang durchmischen. Nach 20 Minuten Reifezeit erneut 2 Minuten kräftig durchmischen.

Mischtabelle

Helligkeitsstufe	1 (hell)	2	3
Farbpigment pro			
12 kg Lehmfarbe	4 x 75 g	8 x 75 g	2 x 750 g
Farbpigment pro			
6 kg Lehmfarbe	2 x 75 g	4 x 75 g	1 x 750 g

Aufbringen

naturbo Lehmfarbe sorgfältig mit Pinsel oder Quast aufgetragen. Die Deckkraft kann erst nach vollständiger Trocknung beurteilt werden. Nach Wunsch erfolgt ein zweiter Anstrich.

Sonstiges

Lagerung

naturbo Lehmfarbe ist im Originalgebinde bei sorgfältig geschlossenem Deckel kühl, trocken und frostfrei lagerfähig. Fertig angesetzte Farben müssen binnen 48 Stunden verarbeitet werden.

Verkaufseinheiten

6 kg Eimer oder 12 kg Eimer

Entsorgung

Material eintrocknen lassen und über Bauschutt oder Hausmüll entsorgen.

Hinweise

naturbo-System

Die *naturbo Lehmfarbe* ist Teil des naturbo Lehmputz-Trockenbausystems. Zum Einsatz bedarf es weiterer Produkte aus dem naturbo-Sortiment (siehe www.naturbo.de).

Verarbeitung

Verarbeitungsanleitung beachten. Download unter www.naturbo.de