

naturbo Lehm-Finishputz 1,0 mm

Datenblatt

Artikel-Nummer

8107-00

Allgemeines

Produkt	<i>naturbo Lehm-Finishputz</i> in Kornstärke bis 1 mm als Trockenpulver zum Anrühren mit Wasser
Eigenschaften	deckend weiß durchgefärbt – sehr wischfest – optimal zum Strukturieren– dampfdiffusionsoffen – unterstützt die regulierende Wirkung der naturbo-Lehmplatten auf das Raumklima– festkörperreich – baubiologisch und ökologisch hochwertiger Naturbaustoff – frei von Emissionen – geruchsneutral
Zusammensetzung	Lehm, feinste Kalksande, <u>Cellulose</u> (Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden)
Anwendungsbereich	<i>naturbo Lehm-Finishputz 1,0 mm</i> wird als Veredelungsputz eingesetzt und bildet in dieser Funktion die finale Schicht. Nur für Innenräume, auch Feuchträume (Bad, Dusche, WC) außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich geeignet. Wenn farbige Flächen mit <i>naturbo Lehm-Finishputz 1,0 mm</i> gewünscht sind, wird im Anschluss die Fläche mit naturbo Lehmfarbe gestrichen.
Bedarf	2 – 6 kg/m ² (= 4 – 12 m ² /25 kg-Sack)

Verarbeitung

Voraussetzungen	<i>naturbo Lehm-Finishputz 1,0 mm</i> als Veredelungsschicht wird aufgetragen, wenn die Grundsicht aus dem gleichen Material „lederhart“ angezogen hat. Eine vollständige Trocknung ist nicht notwendig, ist aber auch nicht schädlich. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 10° C liegen (betrifft Wand-, Material- und Lufttemperatur). Gute Belüftung ist Voraussetzung für einen guten Trocknungsprozess. Bei der Verarbeitung muss stets auf sauberes Werkzeug geachtet werden.
Arbeitsschritte	25 kg <i>naturbo Lehm-Finishputz</i> mit ca. 5 Liter <u>sauberem</u> Wasser anrühren und kräftig durchmischen. Die Konsistenz kann durch Zugabe von Wasser angepasst werden. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn der Finishputz von einer Kelle im 45° Winkel kaum noch abtropft. Die Veredelungsschicht bis max. 2 mm über der Grundsicht aufziehen, gut verdichten und ggfls. strukturieren. Siehe Video unter www.naturbo.de/v-finishputz



Sonstiges

Lagerung	<i>naturbo Lehm-Finishputz 1,0</i> kann nur im trockenen Zustand gelagert werden. Die Lagerung erfolgt trocken, kühl und frostfrei. Angesetzter Finishputz muss innerhalb von 8 Stunden verarbeitet werden.
Verkaufseinheit	25 kg Sack ab Werk
Entsorgung	Material eintrocknen lassen und über Bauschutt oder Hausmüll entsorgen.

Hinweise

naturbo-System	<i>naturbo Lehm-Finishputz 1,0</i> ist Teil des naturbo Lehmputz-Trockenbausystems. Zum Einsatz bedarf es weiterer Produkte aus dem naturbo-Sortiment (siehe www.naturbo.de).
Verarbeitung	Bitte auch die Verarbeitungsanleitung beachten. Download unter www.naturbo.de .